

## СПЛАВЫ ПЛАТИНО-РОДИЕВЫЕ

ГОСТ  
12556.1-82

## Метод определения родия

Alloys platinum-rhodium.  
Method for the determination of rhodium

Взамен  
ГОСТ 12556-67  
в части разд. 2

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1982 г. № 3865 срок действия установлен

с 01.01.84  
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения родия в платино-родиевых сплавах (при массовой доле родия от 4,5 до 40,5%).

Метод основан на измерении светопоглощения комплексного хлорида родия в солянокислом растворе в присутствии восстановителя — солянокислого гидроксилamina.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 22864-77.

### 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Спектрофотометр УФ — видимый, типа СФ-16.

Электропечь индукционная плавильная по ГОСТ 10487-75.

Тигли фарфоровые № 4 по ГОСТ 9147-73.

Аргон газообразный по ГОСТ 10157-79.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77 и разбавленная 1:1, 1:6.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77.

Смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1:3.

Гидроксилamin гидрoхлорид по ГОСТ 5456-79, 10%-ный раствор.

Платина по ГОСТ 13498-79 марки Пл 99,93.



Никель по ГОСТ 9722—79.

Родий по ГОСТ 13098—67 марки Рд 99,9.

Стандартный раствор родия: две пластины родия (длиной 100 мм, шириной 30—40 мм, толщиной 1 мм) взвешивают, закрепляют в зажимы установки для электролитического растворения и погружают в соляную кислоту (1:1).

Растворение ведут переменным током при напряжении 12—15 В, плотности тока 0,65 А/см<sup>2</sup> в течение 2 ч. Для сохранения первоначального объема (300 см<sup>3</sup>) в стакан периодически добавляют свежие порции соляной кислоты. После растворения ток выключают, пластины отвинчивают, промывают водой, просушивают и взвешивают. Раствор выпаривают до 150 см<sup>3</sup>, охлаждают и фильтруют в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

Нерастворимый остаток прокаливают в тарированном тигле, восстанавливают в токе водорода и взвешивают.

Массу родия ( $X$ ) в граммах, содержащуюся в 1 см<sup>3</sup> раствора, вычисляют по формуле

$$X = \frac{m - m_1 - m_2}{500}$$

где  $m$  — масса пластин до растворения, г;

$m_1$  — масса пластин после растворения, г;

$m_2$  — масса нерастворимого остатка, г.

### 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. Метод химического растворения сплава (при массовой доле родия до 15,0%)

Навеску сплава массой 2,5 г растворяют при нагревании в 100 см<sup>3</sup> смеси кислот. Раствор выпаривают до ~5 см<sup>3</sup> и переводят в солянокислый двукратным упариванием с 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты (1:1). Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят до метки соляной кислотой (1:6) и перемешивают.

3.2. Метод перевода сплава в раствор сплавлением с никелем (при массовой доле родия свыше 15,0%)

Навеску сплава массой 1,0 г мелко нарезают, помещают в магнетитовый тигель и сплавляют в высокочастотной индукционной печи под защитой аргона с никелем (табл. 1) с последующей закалкой в воде.

Полученный королек тщательно очищают, промывают горячей водой, растворяют при нагревании в 100 см<sup>3</sup> смеси кислот и далее проводят анализ по п. 3.1.

### 3.3. Приготовление стандартного раствора сплава

Навески платины и никеля (см. табл. 1) растворяют в 50—100 см<sup>3</sup> смеси кислот, добавляют определенное количество стандартного раствора родия, соответствующее массе родия (см. табл. 1), упаривают до ~5 см<sup>3</sup> и далее проводят анализ по п. 3.1.

Таблица 1

Массовая доля родия в сплаве, %	Масса навески, г			
	сплава	платины	родия	никеля
5,0	2,5	2,3750	0,1250	—
7,0	2,5	2,3250	0,1750	—
10,0	2,5	2,2500	0,2500	—
20,0	1,0	0,8000	0,2000	0,5
30,0	1,0	0,7000	0,3000	1,0
40,0	1,0	0,6000	0,4000	2,0

### 3.4. Приготовление растворов сравнения

#### 3.4.1. Для сплавов с массовой долей родия до 15,0%

Навеску платины (см. табл. 1) растворяют в 50—100 см<sup>3</sup> смеси кислот, упаривают до 5 см<sup>3</sup> и далее проводят анализ по пп. 3.1 и 4.1.

#### 3.4.2. Для сплавов с массовой долей родия свыше 15%

Навески платины и никеля (см. табл. 1) растворяют в 50—100 см<sup>3</sup> смеси кислот, добавляют определенное количество стандартного раствора родия, соответствующее массе родия (табл. 2), упаривают до 5 см<sup>3</sup> и далее проводят анализ по пп. 3.1 и 4.1.

Таблица 2

Массовая доля родия в сплаве, %	Масса родия в растворе сравнения, г
20,0	0,100
30,0	0,200
40,0	0,300

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. В стаканы вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают аликвотные части (табл. 3) анализируемого и стандартного раствора сплава, нагревают до 60—70°C и приливают 3 см<sup>3</sup> раствора гидроксилamina для восстановления платины. Растворы выдерживают 1 ч, переводят в мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят до

метки соляной кислотой (1:6) и перемешивают. Через 2 ч измеряют оптическую плотность раствора при длине волны 490 нм в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 2 см.

Раствором сравнения для сплавов с массовой долей родия до 15% служит раствор платины, проведенный через все стадии анализа (см. п. 3.4.1).

Раствором сравнения для сплавов с массовой долей родия свыше 15% служит раствор платины, никеля и родия, проведенный через все стадии анализа (см. п. 3.4.2).

Таблица 3

Массовая доля родия в сплаве, %	Аликвотная часть раствора, см <sup>3</sup>	Массовая доля родия в сплаве, %	Аликвотная часть раствора, см <sup>3</sup>
От 4,5 до 5,0	25	Св. 15,0 до 20,0	20
Св. 5,0 " 10,0	20	" 20,0 " 30,0	15
" 10,0 " 15,0	15	" 30,0 " 40,5	10

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю родия ( $X$ ) в процентах вычисляют по формулам:

при массовой доле родия до 15%.

$$X = \frac{D_x \cdot m \cdot 100}{D_{ст} \cdot m_1};$$

при массовой доле родия свыше 15%

$$X = C_1 + \frac{D_x \cdot \Delta C \cdot 100}{D_{ст}},$$

где  $D_x$  — оптическая плотность анализируемого раствора;

$D_{ст}$  — оптическая плотность стандартного раствора;

$m$  — масса родия в стандартном растворе, г;

$m_1$  — масса сплава, соответствующая аликвотной части раствора, г;

$\Delta C$  — разность между массой родия в стандартном растворе и растворе сравнения, г;

$C_1$  — массовая доля родия в растворе сравнения, %.

5.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Массовая доля родия, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 4,5 до 10,0	0,20
Св. 10,0 " 25,0	0,25
" 25,0 " 40,5	0,30

Изменение № 1 ГОСТ 12556.1—82 Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.06.88 № 1730

Дата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 22864—77 на ГОСТ 22864—83.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2: «1.2. Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и нормируемый показатель марочного состава».

Раздел 2. Заменить слова и ссылку: «10 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %»; ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80.

Пункт 5.1. Заменить обозначение:  $D_x$  на  $A_x$ ,  $D_{ст}$  на  $A_{ст}$  (2 раза).

Пункт 5.2 после слов «параллельных определений» дополнить словами: «( $d$  — показатель сходимости)»;

таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

Массовая доля родия, %	$d$	$D$
От 4,5 до 10,0	0,20	0,30
Св. 10,0 » 25,0	0,25	0,40
» 25,0 » 40,5	0,30	0,45

(Продолжение см. с. 84)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12556.1—82)

дополнить абзацем: «Абсолютные расхождения средних результатов определений, полученных в двух различных лабораториях ( $D$  — показатель воспроизводимости), не должны превышать значений, указанных в табл. 4».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3: «5.3. Контроль правильности результатов определения массовой доли родия проводится воспроизведением его массовой доли в искусственной смеси химического состава, близкого составу анализируемого сплава, проведенной через весь ход анализа».

Результаты анализа проб считают правильными, если абсолютная разность максимального и минимального значений массовой доли родия в искусственной смеси не превышает 0,17 % при массовой доле родия от 4,5 до 10,0 %, 0,22 % при массовой доле родия свыше 10,0 до 25,0 % и 0,28 % при массовой доле родия свыше 25,0 до 40,5 %».

(ИУС № 9 1988 г.)