

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## СПЛАВЫ И ЛИГАТУРЫ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Метод определения tantalа

ГОСТ

Alloys and foundry alloys of rare metals. Method for  
determination of tantalum

25278.14-87

ОКСТУ 1709

Срок действия с 01.07.88

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает экстракционно-фотометрический метод определения tantalа (от 4 до 35 %) в сплавах на основе ниобия и гафния.

Метод основан на извлечении tantalа из тартратно-сульфатной среды смесью толуола и ацетона (9:1) в виде фторотанталата бриллиантового зеленого и фотометрировании окраски экстракта.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам анализа и требования безопасности — по ГОСТ 26473.0-85.

## 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Фотоэлектролориметр ФЭК-56 или аналогичный прибор.

Плитка электрическая.

Электропечь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая температуру до 1000°С.

Весы аналитические.

Весы технические.

Колбы мерные вместимостью 100, 250 и 500 см<sup>3</sup>.

Пипетки с делениями вместимостью 1, 2, 5 и 10 см<sup>3</sup>.

Пипетки с поршнем с делениями вместимостью 10 см<sup>3</sup>.

Пробирки стеклянные вместимостью 20 см<sup>3</sup>.

Штатив для пробирок, оклеенный черной бумагой.

Цилиндры кварцевые с притертными пробками вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Секундомер или песочные часы на 1 и 3 мин.

Тигли кварцевые высокие вместимостью 40 см<sup>3</sup>.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77 и раствор 9 моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484-78 и раствор 2 моль/дм<sup>3</sup>.

Натрий сернокислый пиро по ГОСТ 18344-78, предварительно прокаленный при 200-250°C в течение 5-10 мин. Плав охлаждают, разбивают на куски, помещают в банку с притертой пробкой.

Аммоний виннокислый по ГОСТ 4951-79, раствор 50 г/дм<sup>3</sup> (отфильтрованный через фильтр средней плотности „белая лента”); готовят в день употребления.

Раствор для разбавления, готовят следующим образом: в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> приливают 200 см<sup>3</sup> раствора виннокислого аммония 50 г/дм<sup>3</sup>, добавляют 20 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты 9 моль/дм<sup>3</sup> и доводят до метки водой. Раствор готовят в день употребления.

Аммоний щавелевокислый по ГОСТ 5712-78, раствор 50 г/дм<sup>3</sup>.

Ацетон по ГОСТ 2603-79.

Толуол по ГОСТ 5789-78.

Смесь толуола с ацетоном с соотношением объемов 9:1, готовят в день употребления.

Бриллиантовый зеленый, раствор 15 г/дм<sup>3</sup>, готовят следующим образом: 7,5 г красителя растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды при нагревании не выше 60°C, оставляют стоять в затемненном месте в течение 2-3 дней, затем отфильтровывают через 2 плотных фильтра („синяя лента”); раствор хранят в темных склянках.

Тантала (V) окись, содержащая не менее 99,9 % основного вещества.

Тантал металлический, содержащий не менее 99,9 % тантала, в виде мелкой стружки.

Стандартный раствор тантала (запасной), содержащий 0,5 мг/см<sup>3</sup> тантала: 0,1 г металлического тантала или 0,1221 г окиси тантала помещают в кварцевый тигель, добавляют 3-4 г пиросульфата натрия и сплавляют в муфеле при 800-900°C до получения прозрачного плава. Если сплавление проходит неполностью, плав охлаждают, добавляют 3-5 капель концентрированной серной кислоты и вновь сплавляют до получения жидкого прозрачного плава. При необходимости процедуру доплавления повторяют 2-3 раза с добавлением концентрированной серной кислоты. Плав растворяют при кипячении в 50 см<sup>3</sup> горячего раствора щавелевокислого аммония, переводят раствор в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, охлаждают, доводят до метки раствором щавелевокислого аммония и перемешивают.

Раствор тантала (рабочий), содержащий 10 мкг/см<sup>3</sup> тантала, готовят в день употребления следующим образом: в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup> переносят пипеткой 1 см<sup>3</sup> стандартного запасного раствора тантала, добавляют 4 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты концентрацией 9 моль/дм<sup>3</sup> и доводят до метки раствором виннокислого аммония.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску анализируемой пробы массой 0,1 г помещают в кварцевый тигель, добавляют 3–4 г пиросульфата натрия, несколько капель концентрированной серной кислоты и сплавляют в муфеле при температуре 700–800°С до получения прозрачного плава. Если сплавление происходит неполностью, плав охлаждают, добавляют 3–5 капель концентрированной серной кислоты и вновь сплавляют до получения жидкого прозрачного плава. При необходимости процедуру доплавления повторяют 2–3 раза с добавлением концентрированной серной кислоты; затем серную кислоту полностью удаляют нагреванием до прекращения выделения паров серной кислоты.

Плав растворяют при кипячении в 30 см<sup>3</sup> раствора виннокислого аммония, переводят в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup>, охлаждают, доводят до метки раствором виннокислого аммония, перемешивают. Отбирают пипеткой 1 см<sup>3</sup> раствора в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup>, добавляют 2 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты 9 моль/дм<sup>3</sup>, доводят до метки раствором виннокислого аммония и перемешивают.

3.2. Для определения tantala в кварцевый цилиндр отбирают 2 см<sup>3</sup> полученного раствора, разбавляют до 10 см<sup>3</sup> раствором для разбавления, добавляют 10 см<sup>3</sup> смеси толуола с ацетоном, 2 см<sup>3</sup> раствора фтористоводородной кислоты 2 моль/дм<sup>3</sup>, 1 см<sup>3</sup> раствора бриллиантового зеленого. Энергично встряхивают цилиндр в течение 1 мин. Через 3 мин отбирают сухой пипеткой с поршнем 7 см<sup>3</sup> экстракта, который переносят в пробирку, содержащую 3 см<sup>3</sup> ацетона. Измеряют оптическую плотность экстракта на фотоэлектроколориметре при  $\lambda_{\max} = 640$  нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм по отношению к воде.

3.3. Контрольный опыт проводят через все стадии анализа одновременно с анализом серии проб. Оптическая плотность раствора контрольного опыта по отношению к воде не должна превышать 0,02–0,03, в противном случае меняют реактивы.

Массу tantala находят по градуировочному графику.

#### 3.2. Построение градуировочного графика

В кварцевые цилиндры с притертymi пробками приливают 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0 см<sup>3</sup> рабочего раствора tantala, что соответствует 1, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мкг tantala, разбавляют до 10 см<sup>3</sup> раствором для разбавления, добавляют 10 см<sup>3</sup> смеси толуола с ацетоном, 2 см<sup>3</sup> раствора фтористоводородной кислоты 2 моль/дм<sup>3</sup>; 1 см<sup>3</sup> раствора бриллиантового зеленого. Энергично встряхивают цилиндры в течение 1 мин. Через 3 мин отбирают сухой пипеткой с поршнем 7 см<sup>3</sup> экстракта, который переносят в пробирку, содержащую 3 см<sup>3</sup> ацетона. Измеряют оптические плотности экстрактов на фотоэлектроколориметре ФЭК-56 при  $\lambda_{\max} = 640$  нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм по отношению к воде.

По полученным данным строят градуировочный график в координатах оптическая плотность – масса тантала. Отдельные точки графика проверяют одновременно с проведением анализа проб.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Массовую долю тантала ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m \cdot V \cdot V_1}{m_1 \cdot V_2 \cdot V_3} \cdot 10^{-4},$$

где  $m$  – масса тантала, найденная по градуировочному графику, мкг;

$V$  – вместимость мерной колбы при первом разбавлении, см<sup>3</sup>;

$V_1$  – вместимость мерной колбы при втором разбавлении, см<sup>3</sup>;

$V_2$  – объем аликвотной части раствора, взятый для разбавления, см<sup>3</sup>;

$V_3$  – объем аликвотной части раствора, взятый для определения, см<sup>3</sup>;

$m_1$  – масса навески анализируемой пробы, г.

4.2. Расхождения между результатами двух параллельных определений и результатами двух анализов не должны превышать значений допускаемых расхождений, приведенных в таблице.

Массовая доля тантала, %	Допускаемые расхождения, %	Массовая доля тантала, %	Допускаемые расхождения, %
4,0	0,3	20,0	1,4
6,0	0,4	22,0	1,5
8,0	0,5	24,0	1,6
10,0	0,7	26,0	1,7
12,0	0,8	28,0	1,8
14,0	0,9	30,0	1,9
16,0	1,0	35,0	2,2
18,0	1,2		

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е.С. Данилин, Т.М. Малютина

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1987 г. № 4091**

**3. Срок проверки – 1993 г.**

Периодичность проверки – 5 лет.

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 2603-79	2
ГОСТ 4204-77	2
ГОСТ 4951-79	2
ГОСТ 5712-78	2
ГОСТ 5789-78	2
ГОСТ 10484-78	2
ГОСТ 18344-78	2
ГОСТ 26473.0-85	1.1