

СПЛАВЫ МАГНИЕВЫЕ

Методы определения никеля

Magnesium alloys.
Methods for determination of nickel

ГОСТ
3240.15—76

ОКСТУ 1709

Срок действия с 01.01.78
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает экстракционно-фотометрические методы определения никеля (при массовой доле никеля от 0,0005 до 0,4%).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 3240.0—76.

2. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИКЕЛЯ (при содержании никеля от 0,001 до 0,4%)

2.1. Сущность метода

Метод основан на образовании соединения никеля с диметилглиоксимом, которое экстрагируют хлороформом. Диметилглиоксимат никеля фотометрируют при длине волны 360 нм при $\lambda_x = 536$ нм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр типа СФ4а или фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56 или ФЭК-60.

Кислота соляная по ГОСТ 14261—77, разбавленная 1:1.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72, 25%-ный раствор.

Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456—79, 10%-ный све-
жеприготовленный раствор.

Диметилглиоксим по ГОСТ 5828—67, 1%-ный раствор в этило-
вом спирте.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962—67.

Хлороформ.

Аммоний виннокислый по ГОСТ 4951—79, 20%-ный раствор,
очищенный от следов никеля.

Никель сернокислый 7-водный по ГОСТ 4465—74.

Вода бидистиллированная, полученная по ГОСТ 4517—87.

Стандартные растворы никеля

Раствор А; готовят следующим образом: 0,4784 г сернокислого
никеля помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм³, растворя-
ют в воде, приливают 10 см³ соляной кислоты, разбавленной 1:1,
доливают водой до метки и перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,1 мг никеля.

Раствор Б; готовят следующим образом: 20 см³ раствора А по-
мещают в мерную колбу вместимостью 1000 см³, приливают 5 см³
соляной кислоты, разбавленной 1:1, доливают водой до метки и пе-
ремешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,002 мг никеля.

Титр раствора А устанавливают следующим образом: 50 см³
стандартного раствора А помещают в стакан вместимостью 300 см³,
добавляют 100 см³ воды, нейтрализуют аммиаком по лакмусовой
бумаге, нагревают до температуры около 70°C, добавляют 40 мл
раствора диметилглиоксима и оставляют на 2 ч при температуре
30—50°C.

Фильтруют осадок на фильтр «белая лента», промывают теплой
водой, помещают осадок с фильтром в прокаленный до постоянной
массы и взвешенный фарфоровый тигель, высушивают, озольют и
прокаливают при температуре 950—1000°C до постоянной массы.

Одновременно проводят контрольный опыт со всеми реактивами.
Титр раствора А (T), выраженный в г/см³ никеля, вычисляют по
формуле

$$T = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 0,7858}{50},$$

где m_1 — масса осадка закиси никеля, г;

m_2 — масса осадка контрольного опыта, г;

0,7858 — коэффициент пересчета закиси никеля на никель.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Проведение анализа

2.3.1. Навеску сплава массой 1 г помещают в стакан вместимо-
стью 250 см³, смачивают водой и осторожно приливают небольшо-
ми порциями 20 см³ соляной кислоты, разбавленной 1:1. После

окончания бурной реакции стенки стакана ополаскивают водой и содержимое стакана нагревают до полного растворения сплава. Затем стенки стакана обмывают водой и переводят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см³ или 250 см³, после чего разбавляют водой до метки и отбирают в стакан аликвотную часть раствора в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Массовая доля никеля, % | Объем мерной колбы, см ³ | Аликвотная часть раствора, см ³ |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| От 0,001 до 0,008 | 100 | 50 |
| Св. 0,008 » 0,040 | 100 | 10 |
| » 0,040 » 0,16 | 250 | 5 |
| » 0,16 » 0,40 | 250 | 2 |

Прибавляют 1—3 см³ раствора солянокислого гидроксилamina, 10 см³ раствора хлористого аммония и 5 см³ раствора виннокислого аммония, разбавляют раствор водой до 100 см³ и приливают по каплям раствор аммиака, вначале разбавленный 2:3, а затем разбавленного 1:5, до получения слабощелочной реакции по лакмусовой бумаге. Раствор переводят в делительную воронку вместимостью 200—300 см³, прибавляют 3 см³ раствора диметилглиоксима, 6 см³ хлороформа и встряхивают в течение 1—2 мин.

Раствор оставляют для расслаивания на 1—2 мин, а затем сливают хлороформный экстракт в сухую пробирку с притертой пробкой. Повторную экстракцию проводят в течение 1 мин с 5 см³ хлороформа.

Экстракт сливают в ту же пробирку. Объединенные экстракты фильтруют через сухой фильтр и измеряют оптическую плотность раствора при $\lambda_{\max} = 536$ нм в кювете с толщиной слоя 20 мм.

Раствором сравнения служит хлороформный экстракт контрольного опыта. Для приготовления раствора контрольного опыта берут соляную кислоту в количестве, равном взятому для анализа, выпаривают $\frac{2}{3}$ объема и затем проводят через все стадии анализа.

Массовую долю никеля определяют по градуировочному графику.

2.3.2. Построение градуировочного графика

В семь стаканов вместимостью по 100 см³ отбирают 0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 и так до 20 см³ с интервалом 2,5 см³ раствора Б, доливают водой до 70 см³ и приливают 5 см³ виннокислого аммония, 2—3 капли раствора аммиака и проводят экстракцию хлороформом. Измеряют оптическую плотность раствора, как указано в п. 2.3.1.

По найденным значениям оптической плотности строят градуировочный график.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Массовую долю никеля (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m \cdot V \cdot 100}{m_1 \cdot V_1},$$

где V — объем исходного раствора, см³;

V_1 — объем аликвотной части раствора, см³;

m — масса никеля, найденная по градуировочному графику, г;

m_1 — масса навески сплава, г.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Массовая доля никеля, % | Абсолютные допускаемые расхождения, % |
|-------------------------|---------------------------------------|
| От 0,001 до 0,003 | 0,0003 |
| Св. 0,003 » 0,01 | 0,0005 |
| » 0,01 » 0,03 | 0,003 |
| » 0,03 » 0,10 | 0,005 |
| » 0,10 » 0,20 | 0,01 |
| » 0,20 » 0,40 | 0,02 |

2.5. Контроль точности измерений

Контроль точности измерений массовой доли никеля проводят с использованием Государственного стандартного образца ГСО 3363—86.

Кроме того, используют государственные стандартные образцы магниевых сплавов, вновь выпущенные, а также отраслевые стандартные образцы предприятия магниевых сплавов, выпущенные в соответствии с ГОСТ 8.315—78. Контроль точности измерений проводят в соответствии с ГОСТ 25086—87.

Допускается проводить контроль точности измерений массовой доли никеля методом добавок.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИКЕЛЯ

(при массовой доле никеля от 0,0005 до 0,25 %)

3.1. Сущность метода

Метод основан на образовании α -фурилдиоксимом с ионами никеля труднорастворимого в воде комплексного соединения, которое хорошо экстрагируется хлороформом. Экстракцию проводят при рН 9. Мешающее влияние меди устраняют добавлением тиосуль-

фата натрия. Влияние марганца устраняют введением в раствор гидроксилamina. Влияние магния, циркония, железа, редкоземельных элементов, кадмия и цинка — введением тартрата аммония. Измерение оптической плотности производят при $\lambda_{\text{max}} = 438$ нм.

3.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр.

Кислота соляная по ГОСТ 14261—77, разбавленная 1:1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456—79, 10%-ный раствор.

Аммоний виннокислый по ГОСТ 4951—79, 20%-ный раствор.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), 50%-ный раствор.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962—67.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, разбавленный 1:1, и 2%-ный раствор.

Никель сернокислый 7-водный по ГОСТ 4465—74.

α -фурилдиоксим, 1%-ный спиртовой раствор.

Хлороформ, х. ч.

Стандартные растворы никеля концентрации 1 мг/см³ (раствора А) и 0,001 мг/см³ (раствор Б); готовят и хранят по ГОСТ 4212—76.

Вода бидистиллированная, полученная по ГОСТ 4517—87.

Бумага индикаторная универсальная для определения pH 7,0—14,0.

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Проведение анализа

3.3.1. Навеску сплава массой 0,5 г растворяют в 20 см³ соляной кислоты в стаканах вместимостью 300 см³, окисляют 1—3 см³ азотной кислоты и кипятят до удаления окислов азота. Раствор выпаривают до влажных солей, остаток растворяют в 20—30 см³ воды при нагревании и в стакане подготавливают к фотометрированию из всей навески при массовой доле никеля до 0,003%. При массовой доле никеля свыше 0,003% содержимое стакана переводят в мерную колбу вместимостью 100 см³, разбавляют водой до метки, перемешивают и отбирают в стакан аликвотную часть раствора в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

| Массовая доля никеля, % | Объем мерной колбы, см ³ | Аликвотная часть, см ³ |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| От 0,0005 до 0,003 | — | Из всей навески |
| Св. 0,003 » 0,03 | 100 | 10 |
| » 0,03 » 0,08 | 100 | 4 |
| » 0,08 » 0,15 | 100 | 2 |
| » 0,15 » 0,25 | 100 | 1 |

Если после растворения навески присутствует нерастворимый цирконий, последний отфильтровывают.

К раствору в стакане прибавляют 5 см³ солянокислого гидроксиламина, 30 см³ виннокислого аммония, 5 см³ тиосульфата натрия, 4 см³ раствора α-фурилдиоксида и устанавливают рН раствора по универсальной индикаторной бумаге растворами аммиака до рН=9.

Раствор переливают в делительную воронку вместимостью 200 см³, доводят объем водой до 100 см³ и через 15 мин экстрагируют 5 см³ хлороформа в течение 5 мин. Экстракцию повторяют еще два раза по 5 мин, приливая те же количества хлороформа, сливая каждую порцию хлороформного экстракта в мерную колбу вместимостью 25 см³ (предварительно вымытую и высушенную), доливают до метки хлороформом и хорошо перемешивают. Если экстракты в мерных колбах мутнеют, то их отфильтровывают через сухой фильтр средней плотности в кювету для фотометрирования.

Измеряют оптическую плотность раствора на фотоколориметре или спектрофотометре при $\lambda_{\max} = 438$ нм в кювете с толщиной слоя 50 мм. Через весь ход анализа проводят контрольный опыт. В качестве раствора сравнения используют раствор хлороформа.

Массовую долю никеля определяют по градуировочному графику.

3.3.2. Построение градуировочного графика

В стаканы вместимостью по 250 см³ прибавляют стандартный раствор никеля Б 0; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19 и 20 см³, что соответствует 0; 0,001; 0,003; 0,005; 0,007; 0,009; 0,011; 0,013; 0,015; 0,017; 0,019 и 0,020 мг никеля. Во все стаканы добавляют по 5 см³ солянокислого гидроксиламина, по 5 см³ виннокислого аммония, по 5 см³ тиосульфата натрия, по 4 см³ α-фурилдиоксида и разбавляют водой до 50 см³. Устанавливают рН 9 и далее анализ ведут, как указано в п. 3.3.1.

3.3.1; 3.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Массовую долю никеля (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m \cdot V \cdot 100}{m_1 \cdot V_1},$$

где m — количество никеля, найденное по градуировочному графику, г;

V — объем исходного раствора, см³;

V_1 — объем аликвотной части, см³;

m_1 — масса навески сплава, г.

3.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

| Массовая доля никеля, % | Абсолютные допускаемые расхождения, % |
|-------------------------|---------------------------------------|
| От 0,0005 до 0,001 | 0,0002 |
| Св. 0,001 » 0,003 | 0,0004 |
| » 0,003 » 0,009 | 0,0008 |
| » 0,009 » 0,02 | 0,0015 |
| » 0,02 » 0,06 | 0,005 |
| » 0,06 » 0,15 | 0,01 |
| » 0,15 » 0,25 | 0,03 |

3.5. Контроль точности измерений
 Контроль точности измерений проводят по п. 2.5.
 (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. А. Канаев, В. А. Коренева, С. Н. Пинаева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.12.76 № 2889

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3240—56 в части разд. VIII

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 3240.0—76 | 1.1 |
| ГОСТ 3760—79 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 3773—72 | 2.2 |
| ГОСТ 4212—76 | 3.2 |
| ГОСТ 4461—77 | 3.2 |
| ГОСТ 4465—74 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 4517—87 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 4951—79 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 5456—79 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 5828—67 | 2.2 |
| ГОСТ 5962—67 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 14261—77 | 2.2, 3.2 |
| ГОСТ 25086—87 | 2.5 |
| ГОСТ 8.315—78 | 2.5 |

5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.87 № 3009

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [декабрь 1988 г.] с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. [ИУС 11—87]