



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ
С-ОБРАЗНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ**

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8282—83

Издание официальное

БЗ 6—92/13

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

**ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ С-ОБРАЗНЫЕ
РАВНОПОЛОЧНЫЕ****Сортамент**Bent—steel C-shaped equal flange
sections. Dimensions**ГОСТ****8282—83*****Взамен****ГОСТ 8282—76**


ОКП 11 2000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 марта 1983 г. № 1239 срок действия установлен

с 01.01.84
до 01.01.99

1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент гнутых С-образных равнополочных профилей, изготовленных на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной и низколегированной.

2. Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на чертеже.



Условные обозначения к чертежу и табл. 1:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (май 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1988 г. (ИУС 6—88).

© Издательство стандартов, 1983

© Издательство стандартов, 1993

Таблица 1

h	b	a	s	R _p не более	Площадь сечения, см ²	Справочные величины для осей						Z ₀ , см	Масса 1 м, кг
						x-x			y-y				
						I _x , см ⁴	W _x , см ³	i _x , см	I _y , см ⁴	W _y , см ³	i _y , см		
62	66	17,5	3	4,5	6,23	40,14	12,95	2,54	35,65	9,61	2,39	2,89	4,89
65	82	8	1	1,5	1,38	9,38	2,69	2,61	1,89	0,88	1,17	1,05	1,08
65	82	8	1,6	3	2,11	13,92	4,28	2,57	2,70	1,25	1,13	1,04	1,66
80	50	24	4	6	7,93	73,05	18,26	3,03	27,72	9,65	1,87	2,13	6,23
100	30	10	2	3	4,12	65,59	13,12	4,00	12,64	3,68	1,76	1,56	3,22
100	80	35	5	7,5	14,68	220,49	44,11	3,87	33,57	30,47	3,02	3,62	11,53
120	55	18	5	7,5	11,66	245,74	40,96	4,59	42,52	11,65	1,91	1,85	9,15
160	50	20	3	4,5	8,36	306,37	38,30	6,05	27,17	7,74	1,80	1,49	6,56
160	60	32	4	6	12,57	462,01	37,75	6,05	65,78	7,16	2,29	2,14	9,87
300	60	50	5	7,5	24,36	2661,55	190,77	10,84	125,61	30,42	2,27	1,87	19,12
400	60	50	3	4,5	24,01	6073,68	303,68	15,91	884,54	80,83	6,07	5,06	18,85
400	160	60	4	10	32,27	8028,19	401,41	15,77	1219,71	113,92	6,15	5,29	25,33
550	65	30	4	6	28,55	10258,72	373,04	18,96	110,32	20,64	1,97	1,16	22,41
410	65	30	4	6	22,95	4872,87	237,70	14,57	103,88	20,83	2,13	1,39	18,01

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения и справочные величины для осей вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см³.
2. С-образные профили из углеродистой кипящей и полуспокойной стали изготавливаются с радиусами кривизны не более 1,5 s, а из углеродистой спокойной и низколегированной — не более 2,5 s.
3. С-образные профили 65×32×8×1 и 65×32×8×1,6 мм изготавливаются из холоднокатаной заготовки.

h — высота профиля;

b — ширина профиля;

a — ширина полки;

S — толщина профиля;

R — радиус кривизны;

I — момент инерции;

W — момент сопротивления;

i — радиус инерции;

Z_0 — расстояние от центра тяжести до наружной поверхности стенки.

3. Размеры, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м профиля должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. (Исключен, Изм. № 1).

5. Предельные отклонения по размерам поперечного сечения профилей должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм	
Размеры профилей	Предельные отклонения
Высота:	
от 50 до 100 включ.	±1,5
св. 100 » 200 »	±3,0
» 200	±4,0
Ширина:	
до 50 включ.	±1,5
св. 50 до 100 »	±2,0
» 100	±3,0
Ширина полки:	
до 25 включ.	±2,0
св. 25 до 50 включ.	±3,0
» 50	±4,0

по требованию потребителя — указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм	
Размеры профилей	Предельные отклонения
Высота:	
от 100 до 150 включ.	±1,5
св. 150 » 300 »	±2,0
» 300	±3,0
Ширина:	
от 50 до 75 включ.	±1,5

6. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать:
 $\pm 1^\circ 30'$ — при ширине полки до 100 мм;
 $\pm 2^\circ$ — при ширине полки более 100 мм;
 $\pm 1^\circ 30'$ — при ширине полки более 100 мм — по требованию потребителя.

7. Профили изготавливают длиной от 3 до 12 м:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.

По требованию потребителя допускается изготовление профилей длиной 11,8 м.

8. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм — для профилей длиной до 6 м;
+80 мм — для профилей длиной свыше 6 м.

По требованию потребителя предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм — для профилей длиной до 7 м;
+40 мм и +5 мм на каждый метр — для профилей длиной св. 7 м.

5—8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину профиля в метрах, но не более 10° .

Для определения скручивания замеряется зазор между плоскостью контрольного стеллажа и плоскостью высоты профиля на прямолинейном участке (по диагонали).

10. Кривизна профилей не должна превышать 0,1% длины.

11. Волнистость полок профилей не должна превышать 2 мм на 1 м.

12. Вогнутость и выпуклость стенок профиля не должна превышать:

1,5 мм — при ширине прямолинейного участка стенки до 100 мм;

2,0 мм — при ширине прямолинейного участка стенки до 200 мм;

3,0 мм — при ширине прямолинейного участка стенки до 300 мм;

5,0 мм — при ширине прямолинейного участка стенки свыше 300 мм.

13. Высота и ширина профиля и полок измеряются в плоскостях, отстоящих соответственно от вертикальной и горизонтальной стенок на расстоянии, равном величине наружного радиуса кривизны ($R+s$).

14. Измерение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, волнистости и выпуклости стенок профилей проводят на расстоянии 500 мм от торцов, а по требованию потребителя — 300 мм от торцов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в набор 22.03.93. Подп. в печ. 24.05.93. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5
Уч.-изд. л. 0,30. Тир. 1907 экз. С 223.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тир. «Московский печатник». Москва, Лялики пер., 6. Зак. 179